

KİREMIT İŞLETMESİ

ÜRÜN SPESİFİKASYONU
KILIÇOĞLU GRANADA
KİREMİT

Doküman No : PR.824-SP.02

Rev, No/Tarih : 01/26.03.2018

Sayfa No : 1/1

TARİH : 26.03.2018

TANIM : Mikrokil teknolojisi kullanılarak 500 mikron altına öğütülen kil veya killi hammaddenin , su ilavesi ile homojen bir karışım haline getirilmesi yoluyla otomatik preslerde şekillendirilip ve otomatik kurutulduktan sonra uygun sıcaklıkta otomatik fırınlarda doğalgazla pişirilmesi ile elde edilen ürün.

KONTROL ÖZELLİKLERİ	STANDART KİREMİT	TEST METODU
Referans Standart : TS EN 1304:2016-12		
Sızdırmazlık	< 0,8 (Grup I, Metot II)	TS EN539-1
Eğilme Mukavemeti (N)	> 4000 (hedef >1200)	TS EN 538
Dona Dayanıklılık	Seviye I (E Metodu, 150 çevrime dayanıklı)	TS EN 539-2:2017-02
Tek Kiremit Boyutu (mm.)	Boy : 405 mm. ± %2 En : 240 mm. ± %2	TS EN 1024
Bükülme Değeri	< % 1,5	TS EN 1024
Kavis Değeri	< % 1,5	TS EN 1024
Yüzey	pürüzsüz, kireç patlamaz	

Bu ürün spesifikasyonda verilen tüm bilgiler normal koşullarda elde edilmiş garanti edilen değerlerdir.

ENDEL A.Ş. KİREMIT İŞLETMESİ

Adres : Organize Sanayi Bölgesi 11.cadde No:14 26110 Eskişehir

Telefon : 0-222-2361141

Fax : 0-222-2361138

[illegible]

HAZIRLAYAN : HAVA ÖZTÜRK

ONAYLAYAN : HULUSİ KİYİK